

定量结果

元素	结果	[3-sigma]	处理-计算	线	强度(cps/uA)
Fe	93.634 %	[0.210]	定量分析-FP	FeKa	896.2661
Si	3.828 %	[0.274]	定量分析-FP	SiKa	0.0671
Ti	0.856 %	[0.020]	定量分析-FP	TiKa	5.5000
Mn	0.413 %	[0.022]	定量分析-FP	MnKa	3.8776
Nd	0.313 %	[0.042]	定量分析-FP	NdLa	1.0454
S	0.277 %	[0.052]	定量分析-FP	S Ka	0.0552
Ca	0.260 %	[0.018]	定量分析-FP	CaKa	0.2196
Zr	0.201 %	[0.006]	定量分析-FP	ZrKa	4.2538
Zn	0.133 %	[0.014]	定量分析-FP	ZnKa	0.7877
V	0.085 %	[0.014]	定量分析-FP	V Ka	0.7797

16/06/25

AD-45